

ASAK BLOKKPRODUKTER**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Asak Miljøstein leverer ulike typer blokkprodukter. Se gjeldende katalog og www.asak.no, samt vårt produktdatablad for informasjon.

Forskalingsblokk F20-50: Brukes til vertikale støttemurer, vegger, garasjer, fundamenter, ringmurer osv., erstatter tradisjonell forskaling ved støpearbeider. Blokkene tørrstables, armeres og fylles med betong. Se SINTEF TG 2383 for utførelse.

ASAK Splittblokk: Velegnet som vertikal støttemur, vegger, garasjer, fundamenter, ringmurer, osv. i tillegg til hagemur (mindre mur til f.eks. å lage blomsterbed etc.).

AM Pilar: Pilarblokk er egnet til å mure pilarer/søyler. Brukes til å understøtte terrasser, og som hyttepilarer.

Trappeelement: Ferdigstøpte murblokker beregnet for anlegning av trapp utendørs, både for privat og offentlig bruk.

NOBB varenummer:

Dimensjon:

Farge:

Overflatebehandling:

Øvrige opplysninger:

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Ingen, utover normal rengjøring. Se også pkt. under «Vedlikeholdsinstruks og -intervall»

Ettersyn/kontroll

Ingen.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall**Kalkutfelling:**

Kalkutslag kan forekomme på nye betongbelegninger. Det er uten betydning for kvaliteten og går normalt bort over tid. Kalkutslag er en naturlig prosess i betongens herdeforløp. Kalkutslag gir ikke grunn til reklamasjon.

Salting (gjelder Trappeelementer):

Salt kan skade betong og bør brukes med forsiktighet

Is og snøsmelteprodukter (gjelder Trappeelementer):

Det har kommet en rekke slike produkter på markedet og mange av disse er svært skadelig og skal ikke brukes på betong.

Les bruksanvisningen nøye eller unngå disse produktene helt.

ASAK BLOKKPRODUKTER**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Ved normal bruk, riktig vedlikehold og uten skader, vil levetiden være flere tiår.

Garanti og vilkår

Ref. Kjøpsloven og Asak Miljøsteins salgs- og leveringsbetingelser.

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Vi henviser til temahefter fra NKF, «FDV for dekker av belegningsstein og heller av betong» og «Belegningsstein og heller av betong - en veiledning».

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Asak Miljøstein AS (org.nr: 980 281 130 MVA)
Postadresse	Hvamstubben 17
Postnr. og poststed	2013 Skjetten
Telefon	64 00 60 60
E-post	asak@asak.no
Internett	www.asak.no